

RAPPORTO DI PROVA N. 509/2009

Guidonia Montecelio, 28/05/2009

Determinazione della resistenza alla cristallizzazione dei sali, eseguita a partire dal giorno 29/04/2009, su un campione di materiale lapideo consegnato in data 27/03/2009.

Committente : PROMETEO S.r.l. TRADING & CONSULTING – Trento –

DATI DICHIARATI

Nome commerciale : Basalto

Provenienza : Vietnam

MODALITA' DI PROVA

La prova è stata eseguita secondo la norma **UNI EN 12370** su n° 8 provini 40x40x40 mm ricavati dal campione in esame.


RISULTATO DELLE PROVE

La perdita di massa di ogni provino è risultata essere:

Provino 1 (40x40x40 mm)	0.27 %
Provino 2 (40x40x40 mm)	0.24 %
Provino 3 (40x40x40 mm)	0.32 %
Provino 4 (40x40x40 mm)	0.22 %
Provino 5 (40x40x40 mm)	0.25 %
Provino 6 (40x40x40 mm)	0.30 %
Provino 7 (40x40x40 mm)	0.23 %
Provino 8 (40x40x40 mm)	0.28 %
Media aritmetica	0.26 %

LO SPERIMENTATORE

Dott. Enzo CORSI



LA DIREZIONE

Dott. Ing. Giovanni LAPOLLA

